

floors@work/55

floors@work/80

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	78 Planken / 31 Fliesen	10 Planken
Verp.-Einheit/Palette	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup> 600x600 mm: 3,24 m <sup>2</sup> /194,40 m <sup>2</sup>	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42	23, 34, 43
Gesamtdicke ISO 24346	2,5 mm	
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,55 mm	0,8 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	
Angefaste Kanten	ja (dekorabhängig)	
Flächengewicht ISO 23997	3,81 kg/m <sup>2</sup>	3,72 kg/m <sup>2</sup>
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15%*	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	4 dB	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02/02	≥ 7	
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 <sup>12</sup>	
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**	
Rutsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)	
Klebstoffempfehlung	gemäß Verlegeanleitung	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz	

\* Gemittelter Wert

(Stand: 01.01.2019)

\*\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

**Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.**

